

QUERRIN - pantaloni

Descrizione

- ampie tasche anteriori
- elastico in vita
- tasche laterali chiuse da pattina di cui una con taschino- porta attrezzi
- inserto riflettente
- doppia tasca posteriore di cui una chiusa con pattina
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia
- tessuto ad elevata percezione elastica

LATO INTERNO FELPATO



VESTIBILITÀ SLIM

Vestibilità asciutta e gamba affusolata, senza dimenticare la comodità. Con i pantaloni Slim anche i più esigenti potranno sentirsi alla moda durante le ore lavorative.



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40°C; Non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; asciugatura all'ombra; stiratura bassa temperatura (max 110°C); Non lavare a secco;



ATTENZIONE:
Non stirare sugli elementi reflex

Cod.prod.

V699-0-02 NAVY / NERO
V699-0-04 ANTRACITE / NERO

Normative:

EN ISO 13688:2013/A1:2021



Taglie:

XXS - 6XL (EU)

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto Base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	97% cotone - 3% elasthan
	EN 12127:1997	Peso per unità di area	350±10% g/m ²

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI
(CAM)_ 3.1.1

Restrizione di sostanze chimiche pericolose

CONFORME

OEKO TEX®
STANDARD 100 classe II

EN ISO 13688:2013/A1:2021
4.2
(EN ISO 3071:2006)

Innocuità (valore pH)

OEKO TEX®

3.5 ≤pH≤ 9.5

EN ISO 13688:2013/A1:2021
4.2
(EN 14362-1:2017)

Ricerca di ammine aromatiche e
cancerogene nei coloranti azoici

Non rilevate
OEKO TEX®

≤30 ppm

EN ISO 13688:2013/A1:2021
5.3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(EN ISO 6630 / ISO 5077)

Stabilità dimensionale(40°C)

ordito: +0.3%
trama: +0.2%

±3 %
(CAM± 5%)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(ISO 105-C06)

Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C

Variazione di colore

4

(CAM) ≥3

Scarico:

cotone

4-5

poliestere

4-5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(ISO 105-E04)

Solidità del colore al sudore

Variazione di colore

Acido

Alcalino

4

4

(CAM) ≥3

Scarico:

cotone

4-5

4-5

poliestere

4-5

4-5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(ISO 105-X12)

Solidità del colore allo sfregamento

Scarico (secco)

4-5

(CAM) ≥3

EN ISO 105-X11

Solidità del colore alla stiratura a 110° C

Variazione di colore:

secco:

4-5

umido:

4

1-5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(ISO 105-B02)

Solidità del colore alla luce

Variazione di colore:

5

(CAM) ≥5

EN ISO 13934-1

Resistenza alla trazione

ordito: 980 N
trama: 530 N

EN ISO 13937-2

Determinazione della forza di lacerazione

ordito: 26 N
trama: 34 N

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER FORNITURE DI ARTICOLI
TESSILI (CAM)_ 3.1.2
(EN ISO 13937-1)

Determinazione della forza di lacerazione
mediante il metodo del pendolo balistico
(Elmendorf)

Ordito: 34 N
trama: 29 N

(CAM) ≥12N

ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	19000 cicli
-------------	--	-------------

ASTM D3107-07	Proprietà elastiche dei tessuti realizzati con filati elastici: Allungamento (1,8 kgf / 30 min.)	24,0%
	Recupero dell'allungamento	84.3%

Querrin	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM)_ 3.1.2 (EN ISO 13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	ordito : 330 N trama : 570 N	(CAM) $\geq 100N$
----------------	--	--	---------------------------------	-------------------